

Ассортимент высокоэффективных продуктов TEROSON

Абразивная паста



TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT 1 кг

Экстра абразивная паста

IDH 1769678

Устраняет риски от шлифования абразивом P1200-1500, глубокие царапины и потёртости. Обеспечивает отличный блеск. Используется с кругами TEROSON ET 191, ET 192 или ET 194.



TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT 1 кг

Высоко абразивная паста

IDH 1675017

Устраняет риски от шлифования абразивом P1500-2000, царапины и затёртости с хорошим уровнем блеска. Используется с кругами TEROSON ET 191, ET 192 или ET 194.



TEROSON WX 150 FAST CUT 1 л

Средне абразивная паста

IDH 1675020

Устраняет риски от шлифования абразивом P2000, а также признаки износа и старения. Обеспечивает блеск. Используется с кругами TEROSON ET 191, ET 192 или ET 194.

Полироль



TEROSON WX 160 FINE CUT 1 л

Мелко абразивная паста

IDH 1675021

Устраняет риски от шлифования абразивом P2500-3000, а также лёгкие потёртости и матовость. Обеспечивает отличный блеск. Используется с кругом TEROSON ET 192



TEROSON WX 175 HP GLAZE 1 л

Финишная полироль

IDH 1675022

Для свежих и потускневших от эксплуатации лаков. Устраняет следы шлифования абразивом P3000. Высокая степень блеска без голографического эффекта. Используется с кругами TEROSON ET 192 или ET 193.



TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER 1 л

Финишная антиголограмная полироль

IDH 1721234

Для удаления голограмм и помутнений. Устраняет следы шлифования абразивом P3000. Наивысшая степень блеска без голографического эффекта на тёмных ЛКП. Используется с кругами TEROSON ET 192 или ET 193.

Полировальные круги

Для каждой полировальной пасты использовать соответствующий круг

TEROSON ET 194

Шерстяной круг из овчины

IDH 1943313

Использовать с Teroson WX 157 HP, WX 159 XP и WX 150.

TEROSON ET 191

Жёсткий полировальный круг

IDH 1728180

Использовать с Teroson WX 157 HP, WX 159 XP и WX 150.

TEROSON ET 195

Салфетка из микрофибры

IDH 1763781

40 cm x 40 cm

TEROSON ET 192

Круг крейней жёсткости

IDH 1728179

Используется с Teroson WX 160, WX 175 HP и WX 178 HP.

TEROSON ET 193

Мягкий круг

IDH 1728192

Используется с Teroson WX 175 HP и WX178 HP.

LOCTITE
BONDERITE
TECHNOMELT
TEROSON
AQUENCE

Henkel является всемирной компанией, ориентированной на рынок и имеющей собственные торговые марки и технологии. Henkel представлена в более чем 75 странах. Жители 125 стран на всех континентах доверяют торговым маркам и технологиям от Henkel. Ассортимент продукции включает клеи и герметики, составы для вклейки стёкол и обработки днищ кузовов автомобилей, антикоррозионные и антигравийные покрытия, звукоизоляционные материалы, косметику и многие другие специализированные химические продукты.

Именитые торговые марки с многолетней историей, такие как Loctite® и Teroson, служат общей основой для дальнейших разработок. Во многом благодаря им Henkel добилась своего нынешнего успеха.

Henkel уделяет огромное внимание автомобильному спорту, и многие гоночные команды используют и ценят её продукцию за непревзойдённое качество и характеристики. За многие годы Henkel приобрела настоящих поклонников и ценителей своей продукции среди участников автомобильных соревнований. Это стало возможным благодаря своевременной и обширной технической поддержке и высокому качеству клеев и герметиков, которые обеспечили высокую скорость и качество ремонта и позволили многим экипажам пересечь финишную черту.

TEROSON®

Решения для профессиональной полировки



Henkel Excellence is our Passion

ООО «Хенкель Рус»
107045, г. Москва,
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 495 745 23 13/14/15/16
Факс: +7 495 745 55 89
www.loctite.ru
www.henkel.ru

«Хенкель Центральная Азия
и Кавказ»
050012, Казахстан,
г. Алматы, ул. Масанчи, 78
Тел.: +7 727 244 33 99
Факс: +7 727 244 33 90
www.henkel.com
info@kz.henkel.com

Решения для профессиональной полировки

Идеально отполированные поверхности!

Разработанная в соответствии с требованиями автопроизводителей, специально для профессионалов, линейка полировальных средств Teroson полностью закрывает потребности специалистов в обслуживании и ремонте автомобилей, обеспечивая безупречность лакокрасочного покрытия.

Умелое сочетание предлагаемых паст различной абразивности с подходящими полировальными кругами позволяет легко удалять дефекты окраски, следы шлифования, царапин и потёртостей, получая в итоге идеальную глянцевую поверхность.



Продукты TEROSON

- Устраняют дефекты окраски, а также царапины, потёртости и голограммы
- Не содержат силикон и воски
- Просты в использовании, могут применяться с полировальной машинкой или вручную
- Обеспечивают высокую производительность, сокращают время обработки
- Обеспечивают длительный блеск
- На водной основе
- Предлагаемые полировальные круги можно мыть водой и использовать повторно после высыхания.

Удаление дефектов лакокрасочного покрытия

> Для удаления дефектов окраски, таких как подтёки, структура апельсиновой корки или сорность:

1. При помощи машинки шлифовать проблемную область абразивным материалом зернистостью P1500.
2. Нанести TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT при помощи шерстяного полировального круга TEROSON ET 194 или при помощи круга средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать до исчезновения признаков шлифовки.
3. Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE (для прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения идеального блеска.



> Для достижения однородного блеска свежеекрасоченных и нетронутых поверхностей:

1. Для очень старых или матированных лаков: нанести TEROSON WX 150 FAST CUT при помощи круга средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать до устранения матовости. Для свежих лаков: нанести TEROSON WX 160 FINE CUT при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения блестящей поверхности.
2. Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE (для прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем располировать до получения идеального блеска.

Полировка автомобилей для продажи или выставки

> Для полировки кузовов новых автомобилей или бывших в употреблении на продажу:

1. Для очень старых и потускневших лаков, а также со следами потёртостей от моющих щеток: нанести TEROSON WX 150 FAST CUT при помощи круга средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать до устранения дефектов. Для свежих и менее повреждённых лаков: нанести TEROSON WX 160 FINE CUT при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения блестящей поверхности.
2. Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE (для прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого полировального круга TEROSON ET 193, и обрабатывать поверхность до получения идеального блеска.

Обработка деталей из прозрачного пластика

> Для устранения желтизны с прозрачного обтекателя фары и восстановления её изначальной яркости.

1. Перед полировкой необходимо снять фару или при помощи малярного скотча закрыть прилегающие поверхности.
2. Обработать «на влажную» восстанавливаемые поверхности с помощью шлифовальной машинки, вначале абразивом P2000, затем P3000.
3. Высушить детали.
4. Нанести TEROSON WX 159 XP или TEROSON WX 150 при помощи жёсткого круга TEROSON ET 191 и отполировать обтекатели фары до достижения идеального блеска.



Полироли

| | Уровень агрессивности абразива | | | | | | | | | | Уровень глянца | | | | | | | | | | Назначение | |
|---------------------|--------------------------------|----|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | max | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Полировальная паста | ▲ | | | | | | | | | | ▲ | | | | | | | | | | | |
| TEROSON WX 159 | Круг из овчины | | | | | Жёсткий круг | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Предварительное абразивное полирование | |
| TEROSON WX 157 | Жёсткий круг | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | | |
| TEROSON WX 150 | Круг из овчины | | | | | Жёсткий круг | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | | |
| TEROSON WX 160 | Старые лаки | | | | | | | | | | Свежие лаки | | | | | | | | | | Финишное полирование | |
| TEROSON WX 175 | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Мягкий круг | | | | | Мягкий круг | | | | | | |
| TEROSON WX 178 | Круг средней жёсткости | | | | | Круг средней жёсткости | | | | | Мягкий круг | | | | | Мягкий круг | | | | | | |

Советы и рекомендации

Всегда используйте новый полировальный круг для различных типов пасты. Остаточные следы продукта могут испортить результаты полировки.

Тщательно мойте и очищайте полировальники для повышения эффективности работ.

Уменьшайте давление, оказываемое на полировальную машинку, с уменьшением зернистости используемой полировальной пасты. Полируйте широкими движениями, не задерживаясь долго на одной точке, чтобы не нагреть и не повредить лак.

Используйте полировальный круг средней жёсткости TEROSON ET 192 для уменьшения абразивной силы TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT и TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT или для увеличения абразивной силы TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER или TEROSON WX 175 HP GLAZE.

Используйте небольшое количество продукта за раз.